19 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND DEUTSCHES PATENTAMT

2 Gebrauchsmuster

U 1

(11) 6 89 13 387.0 Rollennummer (51) Hauptklasse F24J 2/04 Nebenklasse(n) CO3C 27/04 (22) Anmeldetag 13.11.89 (47) Eintragungstag 25.01.90 (43) Bekanntmachung im Patentblatt 08.03.90 (30) 26.11.88 DE 38 40 002.2 (54) Bezeichnung des Gegenstandes Vakuum-Röhren-Kollektor (71) Name und Wohnsitz des Inhabers Prinz GmbH, 6534 Stromberg, DE (74) Name und Wohnsitz des Vertreters Weiss, U., Dr. rer. nat., Pat. - Anw., 6800 Mannheim Dr. Ursula Weiss Patentanwältin

15

Giyekstraße ଅନୁପୁ Mannheim 1 Teleton 06 21 / 44 21 27

Anmelder: Firma

PRINZ GmbH

Simmerner Str. 7

6534 Stromberg/Hunsrück

VAKUUM-RÖHREN-KOLLEKTOR

Die Erfindung betrifft einen Vakuum-Röhren-Kollektor mit einem Glasrohr und einer Metallkappe.

Die der vorliegenden Erfindung zugrunde liegende Aufgabe besteht darin, einen Vakuum-Röhren-Kollektor vorzuschlagen, der eine dichte Verbindung zwischen dem
Glasrohr und der an einem Ende aufgebrachten Metallkappe aufweist. Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß dadurch gelöst, daß das Glasrohr an einem Ende mit einer
Sicken aufweisenden Metallkappe mittels des Thermokompressionsverfahrens vakuumdicht verschlossen ist
und am anderen Ende entweder einen angeschmolzenen
oder durch Thermokompression verbundenen ebenen
Glasboden aufweist.

Bei der Herstellung von Vakuum-Röhren-Kollektoren ist es notwendig, daß Glasrohre an den Enden mit Metallkappen vakuumdicht verbunden werden. Naturgemäß ist

die Wanddicke von Glasrohren sehr gering, so daß bei der Anwendung eines Thermokompressionsverfahrens das Problem auftritt, daß das Glasrohr durch die entstehenden Zug- und Druckspannungen springt. Durch die in die Metallkappen eingeformten Sicken ist es möglich, diese Gefahr bei der Herstellung eines derartigen Kollektors zu vermeiden.

Die Metallkappe kann als Membrane Zug- und Druckspan-10 nungen in der Verbindung mit dem Thermokompressionsmetall-Element und dem Glas ausgleichen.

Vorzugsweise hat das Glasrohr eine Wanddicke von 4 mm oder mehr. Gemäß einer weiter besonders bevorzugten Ausführungsform sind die Enden von dünnwandigen, vorzugsweise 2,5 mm dicken Glasrohren auf eine Dicke von 4 mm oder mehr aufgekröpft. Gemäß dieser besonders bevorzugten Ausführungsform ist eine besonders gute Verbindung zwischen dem Glasrohrende und der Metallkappe möglich, da die Fläche durch das Aufkröpfen der Glasrohrenden vergrößert wurde, die die Verbindung zwischen dem Glasrohr und der Metallkappe bildet.

Vorzugsweise besteht das Thermokompressionsmetall25 Element aus einem Ring, der einen runden oder eckigen Querschnitt besitzt. Vorzugsweise ist die Breite dieses Ringes durch das Pressen auf das Vierfache oder mehr der Anfangsbreite erweitert. Gemäß einer weiteren besonders bevorzugten Ausführungsform liegt 30 die relative Verformungsgeschwindigkeit e = 1 dh dt



A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH

と でののない ないは 間間ではつ

THE REAL PROPERTY.

größer als 1 s⁻¹ zur Vermeidung der Oxidation der frisch hergestellten Metalloberflächen (wobei h_o die Anfangsdicke des Thermokompressions-Metallringes, h die zeitlich variable Höhe und t die Zeit ist).

Gemäß diesen besonders bevorzugten Ausführungsformen wird durch die gewählte Form des Thermokompressionsmetall-Elementes bewirkt, daß sich dieses Element schnell und erheblich plastisch verformen kann und somit die Verbindung zwischen dem Glasrohr und der Metallkappe vakuumdicht bewirkt.

Gemäß weiteren besonders bevorzugten Ausführungsformen besteht dieses Thermokompressionsmetall-Element aus 15 Blei oder einer Bleilegierung bzw. aus Aluminium oder einer Aluminiumlegierung.

Die Metallkappen, die zur Herstellung der Vakuum-Sonnenkollektoren verwendet werden, bestehen vorzugsweise O aus Nickel-Eisen-Legierungen oder Nickel-Kobalt-Eisen-Legierungen bzw. aus Kupfer oder Kupferlegierungen bzw. aus Aluminium oder Aluminium-Legierungen bzw. aus Edelstahl oder aus normalem Stahl.

25 Das Glasrohr besteht vorzugsweise aus Kieselglas oder aus Borosilicatglas ("Hartglas") oder aus Weichglas oder aus Bleiglas.

Gemäß weiteren besonders bevorzugten Ausführungsformen 30 sind die Enden der Glasrohre feuerpoliert oder geschliffen und poliert. Diese beiden Ausführungsformen

- A -

bewirken, daß die Verbindung der Glasrohrenden mit der Metallkappe über das Thermokompressionsmetall-Element besonders gut vakuumdicht möglich sind.

5 Die Erfindung wird nun anhand der beigefügten Zeichnungen näher erläutert.

Figur 1 zeigt die perspektivische Ansicht eines Vakuum-Röhren-Kollektors,

10 Figur 2 den Endbereich eines Glasrohres 1, wobei im oberen Bereich das Glasrohr 1 vor der Kompression, im unteren Bereich das Glasrohr 1 nach der Kompression dargestellt ist und

Figur 3 den Endbereich eines Glasrohres 1, wobei eine 15 andere Metallkappe aufgebracht ist.

Der in Figur 1 dargestellte Vakuum-Röhren-Kollektor weist das Glasrohr 1 und die Metallkappe 5 auf. Am anderen Ende ist das Glasrohr mit dem ebenen Glasboden 17 verschlossen. Mittig führt durch die Metall-

- kappe 5 das Rohr 4, mit dem der im Inneren des Glasrohres 1 angeordnete Absorber 18 beispielsweise mit Wasser versorgt werden kann.
- 25 In den folgenden Figuren 2 und 3 wird der Endbereich eines Glasrohres 1 vergrößert dargestellt, wobei im oberen Bereich das Glasrohr 1 vor der Kompression und im unteren Bereich das Glasrohr 1 nach der Kompression dargestellt ist.

Wie aus Figur 2 ersichtlich, sind das Ende 2 und das Ende 3 des Glasrohres 1 dicker als der sonstige Glas-

- 5 -

rohrbereich. Dies wurde durch das Aufkröpfen der Enden 2 bzw. 3 des dünnwandigen Glasrohres 1 bewirkt. Vorzugsweise werden diese Enden auf eine Dicke von 4 mm oder mehr aufgekröpft. Zwischen den Enden 2 bzw. 3 be-5 findet sich das Thermokompressionsmetall-Element 6 bzw. 7. Vor der Kompression hatte das Thermokompressionsmetall-Element 6 einen runden Querschnitt, wohingegen nach der Kompression (siehe unterer Teil der Figur 2) das Thermokompressionsmetall-Element flach zwischen dem Glasrohrende 3 und der Metallkappe 5 gepreßt wurde. Die Metallkappe 5 wurde auf die Glasrohrenden 2 bzw. 3 vor der Thermokompression aufgelegt, wobei die Sicken 8 bzw. 9 ringförmig im äußeren Bereich der Metallkappen eingearbeitet wurden. Mittig 15 führt durch die Metallkappe 5 das Rohr 4, mit dem der im Inneren des Glasrohres 1 angeordnete Absorber bei dem hergestellten Vakuum-Röhren-Kollektor beispielsweise mit Wasser versorgt werden kann.

20 Die Metallkappe 5 ist gewölbt ausgestaltet, wobei sich die äußeren Enden 13 und 14 ringförmig über die Glasrohrenden 2 bzw. 3 anlegen. Zwischen den Endbereichen 13 und 14 der Metallkappe 5 befindet sich das Thermokompressionsmetall-Element 6 bzw. 7, das die 25 Verbindung mit den Glasrohrenden 2 bzw. 3 herstellen soll.

Anhand von Figur 2 wird nunmehr im folgenden das Verfahren zur vakuumdichten Verbindung des Glasrohres 1
30 mit der Metallkappe 5 beschrieben. Das Glasrohr 1
wurde an seinen Enden auf an sich bekannte Weise aufgekröpft, so daß die Endbereiche 2 bzw. 3 dicker sind

selsser

- 6 -

als die Wanddicke des sonstigen Glasrohrbereiches.

Anschließend wird auf die Glasrohrenden 2 bzw. 3 (es handelt sich hierbei selbstverständlich um einen verbreiterten ringförmigen Bereich des Endes des Glasrohres 1) das Thermokompressionsmetall-Element 6 ringförmig aufgebracht, das einen runden Querschnitt besitzt. Anschließend wird die Metallkappe 5 aufgebracht, die in ihrem Endbereich 13 die Sicke 8 aufweist. Diese Sicke 8 ist ringförmig im Endbereich 13 der Metallkappe eingearbeitet. Dieser Teil wird nunmehr gemäß dem bekannten Thermokompressionsverfahren erhitzt und dann mit hohem Druck das Thermokompressionsmetall-Element gequetscht, so daß die gewünschte vakuumdichte Verbindung zwischen der Metallkappe 5 und dem Glasrohrende 2 entsteht.

Der nunmehr entstandene Zustand ist im unteren Bereich von Figur 2 nach der Kompression dargestellt. Der End0 bereich 14 der Metallkappe 5 wurde auf das Glasrohrende 3 aufgedrückt, wobei das Thermokompressionsmetall-Element 7 die gewünschte vakuumdichte Verbindung zwischen dem Glasrohr 1 und der Metallkappe 5 an
dieser Stelle bildet.

25

In den Ansprüchen und der Beschreibung wurden die verschiedenen Materialmöglichkeiten für die Metallkappe, für das Thermokompressionsmetall-Element und für das Glasrohr beschrieben.

30

In Figur 3 ist eine weitere Möglichkeit der vakuumdichten Verbindung zwischen einer Metallkappe und dem

Glasrohr 1 dargestellt. Gemäß Figur 3 ist die dort dargestellte Metallkappe 10 in ihrem Endbereich 15 bzw. 16 nochmals abgebogen ausgestaltet, so daß der Endbereich 15 bzw. 16 die Enden 2 bzw. 3 des Glasrohres 1 haubenförmig umgibt. Analog zu Figur 2 ist im oberen Bereich der Zustand des Sonnenkollektors vor der Kompression und im unteren Bereich nach der Kompression dargestellt. Die Metallkappe 10 wird auf das Ende 2 des Glasrohres 1 aufgebracht, wobei das Thermokompressionsmetall-Element 6 ringförmig auf-10 gebracht ist. Anschließend wird die Metallkappe 10 aufgebracht, wobei der Endbereich 15 das Glasrohrende 2 zumindest teilweise umschließt und die Sicke 11, die ringförmig im Endbereich 15 der Metallkappe 10 eingearbeitet ist, die anschließend entstehenden Zugund Druckspannungen auffängt.

Nach durchgeführter Thermokompression, die oben anhand Figur 2 beschrieben wurde, ist das Thermokompressionsmetall-Element 7 zwischen der Metallkappe 10 und dem Glasrohrende 3 gequetscht und bildet die vakuumdichte Verbindung zwischen dem Glasrohrende 3 und der Metallkappe 10. Die Sicke 12 entspricht der Sicke 11 im oberen Bereich von Figur 3. Der Endbereich 16 umgibt das Glasrohrende 3, das ebenfalls verdickt ist, im äußeren Bereich zumindest teilweise.



Zusammenfassung

VAKUUM-RÖHREN-KOLLEKTOR

Die Erfindung betrifft einen Vakuum-Röhren-Kollektor mit einem Glasrohr 1 und einer Metallkappe 10. Das Glasrohr 1 ist an einem Ende mit einer Sicken aufweisenden Metallkappe 10 mittels des Thermokompressionsverfahrens vakuumdicht verschlossen. Am anderen Ende weist das Glasrohr 1 entweder einen angeschmolzenen oder durch Thermokompression verbundenen ebenen Glasboden 17 auf.

Figur 1.

Ansprüche

1. Vakuum-Röhren-Kollektor mit einem Glasrohr (1) und einer Metallkappe (5; 10), dadurch gekennzeichnet, daß das Glasrohr (1) an einem Ende mit einer Sicken (8, 9; 11, 12) aufweisenden Metallkappe (5; 10) mittels des Thermokompressionsverfahrens vakuumdicht verschlossen ist und am anderen Ende entweder einen angeschmolzenen oder durch Thermokompression verbundenen ebenen Glasboden (17) aufweist.

10

2. Vakuum-Röhren-Kollektor nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Wanddicke des Glasrohres (1) 4 mm oder mehr beträgt.

15

3. Vakuum-Röhren-Kollektor nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß dünnwandige, vorzugsweise 2,5 mm dicke Glasrohre (1) an den Enden (2, 3) auf eine Dicke von 4 mm oder mehr aufgekröpft sind.

20

25

- 4. Vakuum-Röhren-Kollektor nach Anspruch 1, 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, daß das Thermokompressionsmetall-Element (6, 7) aus einem Ring mit rundem oder eckigen Querschnitt besteht.
- Vakuum-Röhren-Kollektor nach Anspruch 4,
 dadurch gekennzeichnet,
 daß die Breite des Ringes des Thermokompressionsmetall-Elementes (6, 7) durch das Pressen auf das Vierfache und mehr der Anfangsbreite erweitert ist.

6. Vakuum-Röhren-Kollektor nach Anspruch 5,
dadurch gekennzeichnet,
daß die relative Verformungsgeschwindigkeit e = ho dh
größer als 1 s⁻¹ liegt zur Vermeidung der
 5 Oxidation der frisch hergestellten Metalloberflächen, wobei ho = Anfangsdicke des Thermokompressions-Metallrings, h = zeitlich variable Höhe,

7. Vakuum-Röhren-Kollektor nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das Material des Thermokompressionsmetall-Elementes Blei oder eine Bleilegierung ist.

15

- 8. Vakuum-Röhren-Kollektor nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
 dadurch gekennzeichnet,
 daß das Material des Thermokompressionsmetall-Elementes
 20 Aluminium oder eine Aluminiumlegierung ist.
 - 9. Vakuum-Röhren-Kollektor nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
- 25 daß die Metallkappen (5; 10) aus Nickel-Eisen-Legierungen oder Nickel-Kobalt-Eisen Legierungen bzw. Kupfer oder Kupferlegierungen bzw. Aluminium oder Aluminiumlegierungen bzw. Edelstahl bzw.
- 30 normalem Stahl bestehen.


t = Zeit ist.



- 3 -

10. Vakuum-Röhren-Kollektor nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das Glasrohr (1) aus Kieselglas bzw.

- 5 Borosilicatglas ("Hartglas") bzw. Weichglas bzw. Bleiglas besteht.
- 11. Vakuum-Röhren-Kollektor nach einem der vorher10 gehenden Ansprüche,
 dadurch gekennzeichnet,
 daß die Enden (2, 3) des Glasrohres (1) feuerpoliert
 sind.
- 15 12. Vakuum-Röhren-Kollektor nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
 dadurch gekennzeichnet,
 daß die Enden (2, 3) des Glasrohres (1) geschliffen
 und poliert sind.



2/3




Fig. 2



